

Headquarter
Via Ghiarola Nuova 29
Fiorano Modenese, 41042 Modena – Italy
emilgroup.it

T +39 0536 835111
Italy F +39 0536 835958
Export F +39 0536 835490
info@emilceramicagroup.it

Leistungserklärung nach Bau-PVO
Nr.: DoP-F
Rev. 4 - 10/10/2018

1. Produkttyp zur Identifikation:
KERAMISCHE FLIESEN, TROCKENGEPRESST MIT WASSERAUFNAHME $E_B \leq 0,5\%$
2. Verwendungszweck:
WAND- UND BODENFLIESEN; INNEN UND AUBEN
3. Hersteller:
EMILCERAMICA S.r.l. a socio unico
Via GHIAROLA NUOVA, 29 - 41042 FIORANO M.SE (MO) ITALY
Tel. +39 0536 835111 Fax : +39 0536 835306
contact@emilceramicagroup.it www.emilgroup.it
4. System zur Bewertung: **SYSTEM 4**
5. Name und Identifikationsnummer des beauftragten Labors: **NICHT ANWENDBAR**
6. Erklärte Leistung:

WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN	LEISTUNG		HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Brandverhalten	Klasse A1 _{fl} /A1		EN 14411:2012
Abgabe gefährlicher Stoffe:	Cadmium	NPD	
	Blei	NPD	
Bruchlast	Stärke ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N	
	Stärke < 7,5 mm	≥ 700 N	
Rutschhemmende Eigenschaften	Siehe Anlage 1/.....		
Taktilität	NPD		
Verbundfestigkeit / Haftfestigkeit	NPD		
Temperaturschwankungswiderstand	Bestanden		
Dauerfestigkeit bei:			
Anwendungen im Innenbereich:	Bestanden		
Anwendungen im Aussenbereich: Frostbeständigkeit	Bestanden		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Fiorano M.se (MO)
den 10/10/2018


 Sergio Bassi
 CEO

RUTSCHSICHERHEITSWERT: ANLAGE 1 / ERGON

Rev. 9 - 02-2021

		DIN 51130 (DE)	BCRA D.M. 236/1989 (ITA)	UNE 41901:2017 EX (ESP)	CEN/TS 16165 Annex B
Prüfmethode		Schiefe Ebene	Tortus	Pendeltest	Schiefe Ebene (Neigungswinkel α_{shod})
Serie	Oberfläche	Wert/Klasse			
STONE PROJECT	Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
	Lappato	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
	Bocciardato	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
BACK 2 BACK	Naturale	R10	$\geq 0,40$	3	≥ 10
WOOD TALK	Naturale	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
	Naturale 20mm	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
ELEGANCE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
	Lappato	R9	$\geq 0,40$	1	≥ 6
	Bocciardato	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
ECO-LOGIK	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
	Antislip	R11	$\geq 0,40$	NPD	≥ 19
KYOTO	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
MIKADO	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
ARCHITECT RESIN	Naturale	R10	NPD	2	≥ 10
	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
LIMESTONE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
	Lappato	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
	Antislip	R11	$\geq 0,40$	NPD	≥ 19
PLAYGROUND	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
METAL STYLE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
METAL.IT	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
TR3ND	Concrete - Fashion	R10	$\geq 0,40$	1	≥ 10
	Majolica	NPD	NPD	NPD	NPD
CORNERSTONE	SLATE BLACK/GREY Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
	GRANITE STONE Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
	ROCK FACE Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
	SLATE MULTICOLOR Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	Naturale 20mm	R11	$\geq 0,40$	NPD	≥ 19
STONE TALK	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	Polish	NPD	NPD	NPD	NPD
	Tecnica	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
	Naturale 20 mm	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
GRAINSTONE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	1	≥ 10
	Tecnica	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
	Polished	NPD	NPD	NPD	NPD
LOMBARDA	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	20 mm	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
WOODTOUCH	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	Tecnica	R11	$\geq 0,40$	NPD	≥ 19
	Soft	R9	NPD	NPD	≥ 6

		DIN 51130 (DE)	BCRA D.M. 236/1989 (ITA)	UNE 41901:2017 EX (ESP)	CEN/TS 16165 Annex B
Prüfmethode		Schiefe Ebene	Tortus	Pendeltest	Schiefe Ebene (Neigungswinkel α_{shod})
Serie	Oberfläche	Wert/Klasse			
MEDLEY	Naturale	R10	$\geq 0,40$	1	≥ 10
	Tecnica	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
CORNERSTONE ALPEN	Naturale	R10	$\geq 0,40$	1	≥ 6
	Antislip	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
ELEGANCE PRO	Naturale	R10	$\geq 0,40$	1	≥ 10
	Antislip	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
	Bocciardato	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
	Light polished	NPD	NPD	NPD	NPD
CORNERSTONE (slim)	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10