

Leistungserklärung nach Bau-PVO

Nr.: DoP-F

Rev. 5 – 22/09/2021

1. Produkttyp zur Identifikation:
KERAMISCHE FLIESEN, TROCKENGEPRESST MIT WASSERAUFNAHME $E_B \leq 0,5\%$
2. Verwendungszweck:
WAND- UND BODENFLIESEN; INNEN UND AUBEN
3. Hersteller:
EMILCERAMICA S.r.l. a socio unico
Via GHIAROLA NUOVA, 29 - 41042 FIORANO M.SE (MO) ITALY
Tel. +39 0536 835111 Fax : +39 0536 835306
contact@emilceramicagroup.it www.emilgroup.it
4. System zur Bewertung: **SYSTEM 4**
5. Name und Identifikationsnummer des beauftragten Labors: **NICHT ANWENDBAR**
6. Erklärte Leistung:

WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN	LEISTUNG		HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Brandverhalten	Klasse A1 _n /A1		EN 14411:2012
Abgabe gefährlicher Stoffe:	Cadmium	NPD	
	Blei	NPD	
Bruchlast	Stärke ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N	
	Stärke < 7,5 mm	≥ 700 N	
Rutschhemmende Eigenschaften	Siehe Anlage 1/.....		
Taktilität	NPD		
Verbundfestigkeit / Haftfestigkeit	NPD		
Temperaturschwankungswiderstand	Bestanden		
Dauerfestigkeit bei:			
Anwendungen im Innenbereich:	Bestanden		
Anwendungen im Aussenbereich: Frostbeständigkeit	Bestanden		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Fiorano M.se (MO)
22/09/2021

Luca Gatti
President



**RUTSCHSICHERHEITSWERT: ANLAGE 1 / LEVEL**

Rev. 3 - 09/2021

		DIN 51130 (DE)	BCRA D.M. 236/1989 (ITA)	UNE 41901:2017 EX (ESP)	CEN/TS 16165 Annex B
Prüfmethode		Schiefe Ebene	Tortus	Pendeltest	Schiefe Ebene (Neigungswinkel α_{shod})
Serie	Oberfläche	Wert/Klasse			
LEVEL CONCRETE	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
LEVEL DESIGN	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
LEVEL MARMI	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
	Full Lappato - Lappato matt	NPD	NPD	NPD	NPD
LEVEL TINTA UNITA	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
	Full Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
LEVEL STONE	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6